

Dane techniczne:

	Właściwość	Metoda badania/ klasyfikacja	J.M.	Wartość lub ustalenie
1	Długość	EN 1848-1	m	$\geq 15,0$
2	Szerokość	EN 1848-1	m	$\geq 1,0$
3	Grubość	EN 1849-1	mm	$2,2 \pm 0,2$
4	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca -kierunek wzdłuż, -kierunek w poprzek	EN 12311-1	N/50 mm	450 ± 100 300 ± 100
5	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie -kierunek wzdłuż, -kierunek w poprzek	EN 12311-1	%	5 ± 2 4 ± 2
6	Giętkość w niskiej temperaturze	EN 1109	°C	$-15 / \varnothing 30$ mm